

Nazwa Projektu: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr. 28”

Wykonawca: [REDACTED]

Zamawiający: Gmina Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

WNIOSEK MATERIAŁOWY NR 16

Data wystawienia: 19.11.2019 r.

Nazwa materiału: Mieszanka betonowa B-20

Producent: THOMAS BETON Sp. z o. o. 70-495 Szczecin, ul. Zaleskiego 33,
Wytwórnia: Olsztyn

Nr Specyfikacji: CPV - 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wnoszenia kpl. obiektów

[REDACTED] zwraca się z prośbą o akceptację materiału

Załączniki:

1. Receptura mieszanki betonowej F25A40A0

Zgłaszający

Imię i nazwisko [REDACTED]

Stanowisko

Kierownik budowy

[REDACTED]
.....
Podpis, data

Zatwierdzam/Zatwierdzam z Uwagami/Odrzucam*

Stwierdzam, iż w/w materiały/ urządzenia spełniają / **nie spełniają*** w

Uwagi:

Imię i nazwisko [REDACTED]

Stanowisko

Inspektor Nadzoru

[REDACTED]
.....
Podpis, data

Wniosek wykonano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

*-niepotrzebne skreślić

Wytwórnia: Olsztyn

oznaczenie receptury: F25A40A0

klasa wytrzymałości: B20

zastosowanie, kl. eksp.:

rozwój wytrzymałości:

szczególne właściwości:

klasa zawartości chlorków:

Właściwości mieszanki betonowej wg PN-B-06250:1988

w/c: 0,72

konsystencja: K2 wskaźnik wg metody Ve-Be: 27 ÷ 14 s

Skład mieszanki betonowej na 1 m³ suchych składników

cement:	CEM I 42,5R	dostawca:	Akmenes	270 kg
woda zarobowa:		dostawca:	wodociąg	195 kg
kruszywo:	1547 kg piasek 0/2	dostawca:	Rasząg	1547 kg
		dostawca:		kg
		dostawca:		kg
domieszki:		dostawca:		kg
		dostawca:		kg
		dostawca:		kg
dodatki:	popiół lotny	dostawca:	Ostrołęka	70 kg
		ciężar mieszanki:		2082 kg

Skład ziarnowy mieszanki kruszywa

sito o boku oczka #, mm	0,125	0,25	0,5	1	2	4	8	16	31,5
przesiew w % masy	1,5	13,8	49,2	78,5	94,4	99,3	100,0	100,0	100,0
obszar uziarnienia:	0-2 mm		zawartość cem. + ziarn <0,125 mm:				363 kg/m ³		
objętość zaprawy:	967 l/m ³		zawartość cem. + ziarn <0,250 mm:				553 kg/m ³		
<i>(łącznie z powietrzem)</i>									

Uwagi: zalecany minimalny czas mieszania składników - 60 sekund
 Producent betonu zastrzega sobie prawo dokonywania korekt w składzie mieszanki, w zależności od jakości stosowanych składników, jak również specyfiki warunków betonowania konstrukcji.

Thomas Beton Sp. z o.o.
 Ul. Zaleskiego 33, 70-495 Szczecin
 Tel. 91 420 10 21, fax 91 420 10 22
 NIP 851 21 72 211 Regon 811062890
 KRS 000019018

